

MULTIGIPS TECHNISCHE GEGEVENS

NL

MULTIGIPS

AQUA PROTECT



KLEUR
GROENIG

Lightweight gypsum building plaster
volgens NEN-EN 13279-1

For application of internal plastering
volgens NEN-EN 13914-2

WATER REPELLENT



Uitstekend verwerkbare, lichte, hoog opbrengende machinepleister met verhoogde druksterkte voor het éénlaags glad pleisteren van wanden en plafonds op alle geschikte ondergronden in binnenruimten, vooral in keukens en badkamers in woningen

VG-ORTH GMBH & CO. KG
Holeburgweg 24
DE - 37627 Stadtdendorf
Telefoon +49 5532 505-0
Fax +49 5532 505-560
info@multigips.nl

Actualiteit
MG | TM | MPAP | NL | VGO | 07.26
ce.multigips.de

MultiGips



Gipsmortel voor stukadoorswerk binnen

BOUWPRODUCT	
Productnaam	MultiGips MP AquaProtect®
Productomschrijving/toepassingsgebied	Uitstekend verwerkbaar, lichte, hoog opbrengende machinepleister met verhoogde druksterkte voor het éénlaags glad pleisteren van wanden en plafonds op alle geschikte ondergronden in binnenruimten, vooral in keukens en badkamers in woningen
EU-Verordening	Nr. 305/2011
Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	System 3 Eerste typeonderzoek en productiecontrole in de fabriek
Norm	NEN-EN 13279-1:2008 Type van gipsmortel B4/50/2 (machinepleister van gips, licht)
Brandklasse, NEN-EN 13279-1, 5.1.1	Onbrandbaar, Klasse A1 (geen bijdrage tot de brand) Material dat zonder test behoort tot de brandbestendigheidsklassen A van Europese Beschikking 96/603/EG
Berekende waarde van de Warmtegeleidingsvermogen, NEN-EN 13279-1, 5.1.4	0,36 W/(mK)
Lozing van gevaarlijke stoffen, NEN-EN 13279-1, 5.1.4	Geen prestatie bepaald Veiligheidsblad in acht nemen: ce.multigips.de
Emissie van vluchtige organische verbindingen	Vrijwillig aangegeven (Fraunhofer testrapport op aanvraag)
Speciale kenmerken	Poedervormige droge mortel op basis van gipsbindmiddelen NEN-EN 13279-1 Fabrieksgemengd, constante kwaliteit Gehydrofobeerd Verhoogde druksterkte en oppervlaktehardheid Soepel te verwerken Glad af te pleisteren groenig van kleur
VERSE MORTEL	
Verbruik, ca.	9,5 kg/m ² /10 mm
Natte mortel, ca.	1.050 l/t
Opbrengst, ca.	105 m ² /t/10 mm 3,15 m ² /30 kg/10 mm
Verwerking	Met de gipsspuitmachine
Verwerkingstijd, ca.	3:30 h:min
Pleisteroppervlak	Glad, ruw afgeschraapt Niet geschikt voor vervuilde oppervlakken
VASTE MORTEL	
Buigtreksterkte, NEN-EN 13279-1, 5.3	≥ 1,0 N/mm ²
Druksterkte, NEN-EN 13279-1, 5.3	≥ 3,5 N/mm ²
Hechtsterkte, NEN-EN 13279-1, 5.3	≥ 0,1 N/mm ²
LAAGDIKTE	
Op muren	10 mm, gemiddeld 8 mm minimum, volledig oppervlak 5 mm minimum, beperkt tot bepaalde punten 35 mm maximum, volledig oppervlak 50 mm maximaal, beperkt tot bepaalde punten
Onder dekens (altijd enkele laag)	10 mm, gemiddeld 8 mm minimum, volledig oppervlak 5 mm minimum, beperkt tot bepaalde punten 15 mm maximaal, volledig oppervlak (> 15 mm met pleisterdrager)
Onder tegels	10 mm minimum (oppervlak ruw afgeschraapt)
Over pleisterdrager	15 mm minimum (gemeten aan de zichtbare zijde)

MULTIGIPS TECHNISCHE GEGEVENS

Machinepleister

MultiGips MP AquaProtect®



MultiGips

Gipsmortel voor stukadoorswerk binnen

Het technische gegevens bevat informatie volgens de laatste technische ontwikkelingen. Alleen geldig in samenhang met de erkende regels van de bouwtechniek en in samenhang met de technische documentatie van VG-ORTH GmbH & Co. KG. Geldt niet voor andere gespecificeerde bouwproducten/types in combinatie met hun inbouw. Biedt technische informatie voor ontwerpers en gebruikers om hun begrip te verbeteren en ervoor te zorgen dat het bouwproduct wordt gebruikt en toegepast zoals bedoeld. Vervangt niet de naleving van de gevestigde regels van de bouwtechniek en professioneel gebruik en ontwerp onder praktische omstandigheden. Door de fabrikant gegarandeerde prestaties voor het bouwproduct op het moment van marktintroductie. Geen verbintenis tot een wettelijk bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Prestatiekenmerken van het toegepaste bouwproduct zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden, bijv. weer, temperatuur, inspectie en voorbehandeling van de ondergrond, vakkundige toepassing en/of tijd voor droging/verharding. De relevante technische waarden voor het bouwproduct zijn berekend in overeenstemming met de testnorm. Verbruik, volumes en tijden kunnen onder praktijkomstandigheden afwijken van de testwaarden. De vermelde bouwfysische, constructieve en technische eigenschappen van de MultiGips-systemen gelden bij gebruik van de daarvoor bestemde MultiGips-systeemcomponenten of de door VG-ORTH GmbH & Co. KG aanbevolen producten.

DOCUMENTATIE

ce.multigips.de

VERWERKING

Verwerkingsvoorschriften

NEN-EN 13914-2:2016

Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van stukadoorswerk – Deel 2:

Ontwerpoverwegingen en essentiële uitgangspunten voor stukadoorswerk binnen

Verwerking mag alleen worden begonnen of voortgezet als:

- de te bepleisteren delen van het gebouw beschermd zijn tegen beschadiging door weersinvloeden, bijv. regen door openingen, vorst, wind
- de ondergrond is geïnspecteerd, op de juiste wijze is voorbereid, b.v. verwijderen van schimmelvorming en voldoende tijd heeft gekregen om uit te drogen
Betonnen ondergronden mogen een restvochtigheid van niet meer dan 3 massaprocent hebben (gemeten tot een diepte van 30 mm)
- de temperatuur van het oppervlak van de ondergrond en de lucht in de omgeving hoger is dan de aanbevolen min. temperatuur van +5 °C
- de temperatuur van het oppervlak van de ondergrond en de lucht in de nabijheid daarvan lager is dan de aanbevolen max. temperatuur van +30 °C

De ondergrond kan worden beoordeeld met de algemeen aanvaarde testmethoden van visueel onderzoek, bevochtigen, krassen en/of afvegen. Een voorbereidende behandeling of voorbehandeling van de ondergrond wordt aanbevolen indien:

- de zuiging van de ondergrond te hoog of te laag is
- de ondergrond te glad is een betere hechting tussen de ondergrond en het pleisterwerk gewenst is (bijv. geverfde ondergronden)
- de ondergrond vertoont organische aangroei of uitbloeiingen

Voor MultiGips pleister kan het volgende worden gebruikt:

- Hechtbrug MultiGips Betonkontakt voor voldoende hechting, vooral op beton
- MultiGips Grondiermiddel voor een gelijkmatig zuiggedrag

ARTIKEL	ARTIKEL GROEP
MultiGips MP AquaProtect 30 kg	Machinepleister zak
Houdbaarheid, ca.	
Opslag	
Identificatie van gevaren	

VERPAKKINGSEENHEID	ARTIKELNUMMER	EAN
40 zakken/pallet	11918	4003230004325
6 maanden		
Sluit geopende verpakkingen luchtdicht af en gebruik ze zo snel mogelijk		
Droog en beschermd tegen vochtigheid		
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens (EG) nr. 1272/2008 (Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels) Veiligheidsblad in acht nemen: ce.multigips.de		