


MULTIGIPS

# CLASSIC D6



Gypsum plaster for plasterwork  
with enhanced surface hardness  
volgens NEN-EN 13279-1

For application of internal plastering  
volgens NEN-EN 13914-2



ALLEEN OP MUREN

Machinepleister voor het éénlaags glad  
pleisteren van wanden met een verhoogde  
druksterkte van  $\geq 6$  N/mm<sup>2</sup> op alle geschikte  
ondergronden in binnenruimten, inclusief  
keukens en badkamers in woningen

VG-ORTH GMBH & CO. KG  
Holeburgweg 24  
DE - 37627 Stadtoldendorf  
Telefoon +49 5532 505-0  
Fax +49 5532 505-560  
info@multigips.nl

Actualiteit  
MG | TM | CD6 | NL | VGO | 11.21  
ce.multigips.de

# MultiGips



## Gipsmortel voor stukadoorswerk binnen

### BOUWPRODUCT

Productnaam

MultiGips MP Classic D6

Productomschrijving/toepassingsgebied

Machinepleister voor het éénlaags glad pleisteren van wanden met een verhoogde druksterkte van  $\geq 6 \text{ N/mm}^2$  op alle geschikte ondergronden in binnenruimten, inclusief keukens en badkamers in woningen

EU-Verordening

Nr. 305/2011

Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

System 3  
Eerste typeonderzoek en productiecontrole in de fabriek

Norm

NEN-EN 13279-1:2008  
Type van gipsmortel B7/50/6 (gipsmortel voor pleister met verhoogde oppervlaktehardheid)

Brandklasse, NEN-EN 13279-1, 5.1.1

Onbrandbaar, Klasse A1 (geen bijdrage tot de brand)  
Material dat zonder test behoort tot de brandbestendigheidsklassen A van Europese Beschikking 96/603/EG

Berekende waarde van de Warmtegeleidingsvermogen, NEN-EN 13279-1, 5.1.4

0,43 W/(mK)

Lozing van gevaarlijke stoffen, NEN-EN 13279-1, 5.1.4

Geen prestatie bepaald  
Veiligheidsblad in acht nemen: ce.multigips.de

Emissie van vluchtige organische verbindingen

Vrijwillig aangegeven (Fraunhofer testrapport op aanvraag)

Speciale kenmerken

Poedervormige droge mortel op basis van gipsbindmiddelen NEN-EN 13279-1  
Fabrieksgemengd, constante kwaliteit  
Verhoogde druksterkte en oppervlaktehardheid  
Soepel te verwerken  
Glad af te pleisteren

### VERSE MORTEL

Verbruik, ca.

11 kg/m<sup>2</sup>/10 mm

Natte mortel, ca.

900 l/t

Opbrengst, ca.

90 m<sup>2</sup>/t/10 mm  
2,73 m<sup>2</sup>/30 kg/10 mm

Verwerking

Met de gipsspuitmachine

Verwerkingstijd, ca.

2:45 h:min

Pleisteroppervlak

Glad, ruw afgeschraapt  
Niet geschikt voor vervilte oppervlakken

### VASTE MORTEL

Buigtreksterkte, NEN-EN 13279-1, 5.3

$\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$

Druksterkte, NEN-EN 13279-1, 5.3

$\geq 6,0 \text{ N/mm}^2$

Oppervlaktehardheid, NEN-EN 13279-1, 5.3

$\geq 2,5 \text{ N/mm}^2$

Hechtsterkte, NEN-EN 13279-1, 5.3

$\geq 0,1 \text{ N/mm}^2$

### LAAGDIKTE

Op muren

10 mm, volledig oppervlak  
8 mm minimum, beperkt tot bepaalde punten  
35 mm maximum, volledig oppervlak  
50 mm maximaal, beperkt tot bepaalde punten

Onder tegels

10 mm minimum (oppervlak ruw afgeschraapt)

Over pleisterdrager

15 mm minimum (gemeten aan de zichtbare zijde)



## Gipsmortel voor stukadoorswerk binnen

Het technische gegevens bevat informatie volgens de laatste technische ontwikkelingen. Alleen geldig in samenhang met de erkende regels van de bouwtechniek en in samenhang met de technische documentatie van VG-ORTH GmbH & Co. KG. Geldt niet voor andere gespecificeerde bouwproducten/types in combinatie met hun inbouw. Biedt technische informatie voor ontwerpers en gebruikers om hun begrip te verbeteren en ervoor te zorgen dat het bouwproduct wordt gebruikt en toegepast zoals bedoeld. Vervangt niet de naleving van de gevestigde regels van de bouwtechniek en professioneel gebruik en ontwerp onder praktische omstandigheden. Door de fabrikant gegarandeerde prestaties voor het bouwproduct op het moment van marktintroductie. Geen verbintenis tot een wettelijk bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Prestatiekenmerken van het toegepaste bouwproduct zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden, bijv. weer, temperatuur, inspectie en voorbehandeling van de ondergrond, vakkundige toepassing en/of tijd voor droging/verharding. De relevante technische waarden voor het bouwproduct zijn berekend in overeenstemming met de testnorm. Verbruik, volumes en tijden kunnen onder praktijkomstandigheden afwijken van de testwaarden. Constructieve, statische en fysische eigenschappen van de MultiGips producten worden uitsluitend gewaarborgd indien gebruik wordt gemaakt van de geadviseerde MultiGips systemen.

### VERWERKING

Verwerkingsvoorschriften

NEN-EN 13914-2:2016

Ontwerp, voorbereiding en uitvoering van stukadoorswerk – Deel 2: Ontwerpoverwegingen en essentiële uitgangspunten voor stukadoorswerk binnen

Verwerking mag alleen worden begonnen of voortgezet als:

- de te bepleisteren delen van het gebouw beschermd zijn tegen beschadiging door weersinvloeden, bijv. regen door openingen, vorst, wind
- de ondergrond is geïnspecteerd, op de juiste wijze is voorbereid, b.v. verwijdering van schimmelvorming en voldoende tijd heeft gekregen om uit te drogen  
Betonnen ondergronden mogen een restvochtigheid van niet meer dan 3 massaprocent hebben (gemeten tot een diepte van 30 mm)
- de temperatuur van het oppervlak van de ondergrond en de lucht in de omgeving hoger is dan de aanbevolen min. temperatuur van +5 °C
- de temperatuur van het oppervlak van de ondergrond en de lucht in de nabijheid daarvan lager is dan de aanbevolen max. temperatuur van +30 °C

De ondergrond kan worden beoordeeld met de algemeen aanvaarde testmethoden van visueel onderzoek, bevochtigen, krassen en/of afvegen. Een voorbereidende behandeling of voorbehandeling van de ondergrond wordt aanbevolen indien:

- de zuiging van de ondergrond te hoog of te laag is
- de ondergrond te glad is een betere hechting tussen de ondergrond en het pleisterwerk gewenst is (bijv. geverfde ondergronden)
- de ondergrond vertoont organische aangroei of uitbloeiingen

Voor MultiGips pleister kan het volgende worden gebruikt:

- Hechtbrug MultiGips Betonkontakt voor voldoende hechting, vooral op beton
- MultiGips Grondiermiddel voor een gelijkmatig zuiggedrag

ARTIKEL	ARTIKEL GROEP
MultiGips MP Classic D6 30 kg	Machinepleister zak
Houdbaarheid, ca.	
Opslag	
Identificatie van gevaren	

VERPAKKINGSEENHEID	MATERIAALNUMMER	EAN
40 zakken/pallet	926	4003230005742
6 maanden		
Sluit geopende verpakkingen luchtdicht af en gebruik ze zo snel mogelijk		
Droog en beschermd tegen vochtigheid		
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens (EG) nr. 1272/2008 (Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels) Veiligheidsblad in acht nemen: ce.multigips.de		