

MULTIGIPS TECHNISCHE GEGEVENS

NL

MULTIGIPS

SUPER WEISS 200



Poedervormige lijm op basis van gips met fabrieksmatige additieven voor het verlijmen en afwerken van lichte en zware gipsblokken volgens NEN-EN 12859

Lijmen op basis van gips voor gipsblokken
volgens NEN-EN 12860

VG-ORTH GMBH & CO. KG
Holeburgweg 24
DE - 37627 Stadtdendorf
Telefoon +49 5532 505-0
Fax +49 5532 505-560
info@multigips.nl

Actualiteit
MG | TM | SW200 | NL | VGO | 07.26
ce.multigips.de

MultiGips

MULTIGIPS TECHNISCHE GEGEVENS

Lijm op basis van gips
MultiGips SuperWeiss 200 NL



MultiGips

Voor niet-dragende binnenwanden met gipsblokken
Voor verwerkingsvoorschriften, zie KOMO attest IKB 1182
Voor gebruik binnenshuis

BOUWPRODUCT	
Productnaam	MultiGips SuperWeiss 200 NL
Productomschrijving/toepassingsgebied	Poedervormige lijm op basis van gips met fabrieksmatige additieven voor het verlijmen en afwerken van lichte en zware gipsblokken volgens NEN-EN 12859. De lijm is ook geschikt voor het bewerken van gepleisterde oppervlakken, het plaatsen van studragers en het repareren van beschadigingen aan een gipswand
EU-Verordening	Nr. 305/2011
Beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid	System 3 Eerste typeonderzoek en productiecontrole in de fabriek
Norm	NEN-EN 12860
Brandklasse, NEN-EN 12860, 5.1	Onbrandbaar, Klasse A1 (geen bijdrage tot de brand) Material dat zonder test behoort tot de brandbestendigheidsklassen A van Europese Beschikking 96/603/EG
Berekende waarde van de Warmtegeleidingsvermogen, NEN-EN 12860, 5.3	0,34 W/(mK)
Lozing van gevaarlijke stoffen, NEN-EN 12860, 5.4	Geen prestatie bepaald Veiligheidsblad in acht nemen: ce.multigips.de
Speciale kenmerken	Op basis van Gipsbindmiddelen NEN-EN 13279-1 Fabrieksgemengd, constante kwaliteit Wit, extra verlengde werktijd, hoge kleefkracht
Verbruik, ca.	1 – 1,5 kg/m² wand (lijm) 0,8 kg/m²/mm (plaamur)
Opbrengst als plaamur, ca.	31 m²/25 kg/mm
VERWERKING	
Ondergrond	De ondergrond moet draagkrachtig, vast, effen, vormvast, droog, schoon, stof- en vorstvrij zijn en een gelijkmatig absorptiegedrag vertonen. Indien de toestand van de ondergrond hiervan afwijkt, moeten maatregelen worden genomen om de toestand van de ondergrond te verbeteren voordat met de werkzaamheden wordt begonnen. De temperatuur van de lucht en van de onderdelen mag tijdens de werkzaamheden niet lager zijn dan +5 °C en niet hoger dan +30 °C.
Aanmaken	Strooi 1,6 delen poeder in 1 deel schoon water van kamertemperatuur, gelijkmatig en langzaam tot aan de waterlijn, en laat het samenkomen. Niet mengen met vreemde stoffen en/of additieven. Na het drinken wordt het materiaal geroerd met een troffel of mixer. Door meer water toe te voegen en/of opnieuw te roeren wordt materiaal dat reeds is verstijfseld niet opnieuw bruikbaar. Reinig apparatuur en gereedschap onmiddellijk na gebruik met water
Verwerken	Handmatig
Verwerkingstijd, ca.	3:20 h:min
Lijmen	Breng lijm aan op de tand- en groef-profiel, voeg gipsblokken samen, stoot strak tegen elkaar en lijn uit. Verwijder overtollige lijm over de voegen. Laat de lijm op de voegoppervlakken uitharden en druk af
Finishing	Tot 3 mm laagdikte Verdere lagen pas na volledige droging en voorstrijk van de vorige laag. Schuren en verder werken pas na volledige droging. Als algemene regel geldt dat een gesloten ≥ 1 mm dikke laag aanwezig moet zijn voor een afscheurtest van plakband.
Drogen/ventilatie	Verwijder na voltooiing de vochtigheid in gesloten ruimten door regelmatige kortdurende ventilatie (schokventilatie, dwarsventilatie). Beschermen tegen vorst tot het volledig droog is

MULTIGIPS TECHNISCHE GEGEVENS

Lijm op basis van gips

MultiGips SuperWeiss 200 NL



MultiGips

Voor niet-dragende binnenwanden met gipsblokken
Voor verwerkingsvoorschriften, zie KOMO attest IKB 1182
Voor gebruik binnenshuis

ARTIKEL	ARTIKEL GROEP
MultiGips SuperWeiss 200 25 kg	Lijm op basis van gips voor gipsblokken
Houdbaarheid, ca.	
Opslag	
Identificatie van gevaren	

VERPAKKINGSEENHEID	ARTIKELNUMMER	EAN
40 zakken/pallet	11312	4003230002178
6 maanden Sluit geopende verpakkingen luchtdicht af en gebruik ze zo snel mogelijk		
Droog en beschermd tegen vochtigheid		
Niet geclassificeerd als gevaarlijk volgens (EG) nr. 1272/2008 (Verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels) Veiligheidsblad in acht nemen: ce.multigips.de		

Het technische gegevens bevat informatie volgens de laatste technische ontwikkelingen. Alleen geldig in samenhang met de erkende regels van de bouwtechniek en in samenhang met de technische documentatie van VG-ORTH GmbH & Co. KG. Geldt niet voor andere gespecificeerde bouwproducten/types in combinatie met hun inbouw. Biedt technische informatie voor ontwerpers en gebruikers om hun begrip te verbeteren en ervoor te zorgen dat het bouwproduct wordt gebruikt en toegepast zoals bedoeld. Vervangt niet de naleving van de gevestigde regels van de bouwtechniek en professioneel gebruik en ontwerp onder praktische omstandigheden. Door de fabrikant gegarandeerde prestaties voor het bouwproduct op het moment van marktintroductie. Geen verbintenis tot een wettelijk bindende garantie van bepaalde eigenschappen of geschiktheid voor een bepaalde toepassing. Prestatiekenmerken van het toegepaste bouwproduct zijn afhankelijk van verschillende omstandigheden, bijv. weer, temperatuur, inspectie en voorbehandeling van de ondergrond, vakkundige toepassing en/of tijd voor droging/verharding. De relevante technische waarden voor het bouwproduct zijn berekend in overeenstemming met de testnorm. Verbruik, volumes en tijden kunnen onder praktijkomstandigheden afwijken van de testwaarden. e vermelde bouwfysische, constructieve en technische eigenschappen van de MultiGips-systemen gelden bij gebruik van de daarvoor bestemde MultiGips-systeemcomponenten of de door VG-ORTH GmbH & Co. KG aanbevolen producten.

DOCUMENTATIE

ce.multigips.de