

MultiGips

Karta danych technicznych

Środek gruntujący do niechłonnych powierzchni

MultiGips Betongrunt



GŁÓWNE CECHY

- Materiał budowlany** Środek gruntujący MultiGips Betongrunt jest to wymieszana z piaskiem kwarcowym dyspersja tworzyw sztucznych o wysokiej odporności na działanie środków alkaicznych.
- Zakres stosowania** Do gruntowania gładkich, niechłonnych powierzchni (zwłaszcza betonowych), przeznaczonych do robót tynkarskich. Zastosowanie tego środka zwiększa przyczepność do podłoża. Stosować w przypadku tynków gipsowych i mineralnych oraz podczas okładania ścian płytą gipsowo-kartonową na zaprawie gipsowej.
- Zalety produktu**
- Po wymieszaniu gotowy do użycia,
 - Zwiększa przyczepność
 - Wzmacnia powierzchnię
 - Czerwona barwa do łatwej kontroli wzrokowej
 - Nie zawiera rozpuszczalników
 - Paroprzepuszczalny
 - Do wewnątrz na ściany i sufity

PARAMETRY TECHNICZNE

Parametr	Dane
Nazwa produktu	MultiGips Betongrunt
Barwa	Czerwona
Zużycie [g/m²]	ok. 250
Czas schnięcia [godz.] <i>zależnie o temperatury i wilgotności</i>	min. 12
Temperatura obróbki [°C] <i>Elementy budynku i temperatura powietrza nie niższe niż</i>	+5
Przechowywanie	Chronić przed mrozem (temperatura od +5°C do +25°C) przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu przez okres do 6 miesięcy od daty produkcji. Otwarte pojemniki szczelnie zamknąć. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych oraz podwyższonej temperatury.

INFORMACJE DO ZAMÓWIENÍ

Parametr	Dane
Nazwa	MultiGips Betongrunt
Forma opakowania	Wiadra
Waga opakowania [kg]	15
Pakowanie [szt./paleta]	24
Waga [kg/paleta] <i>w przybliżeniu</i>	380
Dostawa 24t [ilość palet]	33

ZASADY STOSOWANIA

Zasady ogólne Środek gruntujący MultiGips Betongrunt nie mieszać z innymi materiałami. Wilgotność reszkowa podłoża nie może przekraczać 3%.

Transportować i przechowywać produkt tak, aby był chroniony przed mrozem!

UWAGA: Nie wykonywać robót przy temperaturze powietrza i elementów budowlanych w pomieszczeniu poniżej +5°C oraz w przypadku gdy podłoże jest przemarznięte.

ZASADY STOSOWANIA

Czynności przygotowawcze Przed przystąpieniem do gruntowania należy usunąć luźno związane cząstki podłoża oraz oczyścić podłoże z kurzy i pyłu. Podłoże powinno być suche (wilgotność resztkowa podłoża nie może przekraczać 3%), nośne, czyste i stabilne. Wolne od środków zapobiegających przyleganiu (np. olej, tłuszcz, pleśń, klej do tapet, mleczka cementowego oraz wykwitów). Gładkie, trwałe, wodoodporne powłoki malarskie należy zmatowić i oczyścić. Powłoki nie odporne na wodę usunąć. Przed użyciem bezwarunkowo starannie wymieszać zawartość opakowania. Stosować w stanie nierozcieńczonym.

Wykonanie Środek gruntujący MultiGips Betongrunt nanosić równomiernie za pomocą wata lub pędzla. W czasie nakładania należy pamiętać o częstym mieszaniu środka gruntującego w celu utrzymania jego jednorodnej konsystencji i zapobieganiu osiadaniu piasku na dnie opakowania. Powierzchnie niepodlegające obróbce jak szkło, marmur, klinkier, metal itd. należy chronić. Odpryski natychmiast zmyć wodą jeszcze na świeżo z zanieczyszczonych powierzchni. Narzędzia należy umyć wodą natychmiast po zakończeniu prac. Zaschnięty środek gruntujący można zmyć za pomocą rozpuszczalnika do żywic syntetycznych lub środka do usuwania farb dyspersyjnych. Podczas stosowania zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń.

Nakładanie tynków Nakładanie tynków można rozpocząć, gdy zagruntowane podłoża są ponownie suche. Czas pomiędzy stwardnieniem środka MultiGips Betongrunt i rozpoczęciem robót tynkarskich powinien być, ze względu na możliwe osiadanie płyt, jak najkrótszy.

Temperatura i warunki obróbki Temperatura materiału, podłoża oraz powietrza podczas nakładania oraz do czasu całkowitego wyschnięcia środka gruntującego nie powinna być niższa niż +5°C. Ściany nie mogą być przemrożone. Aby uniknąć osiadania kurzu należy unikać zapylenia w pomieszczeniach, w których został zastosowany MultiGips Betongrunt.

Ogólne środki ochronne i higieniczne Przed przerwami i po zakończeniu prac myć ręce. Unikać kontaktu ze skórą i oczami. Przy dobrej wentylacji pomieszczenia noszenie maski ochronnej nie jest konieczne. W razie zanieczyszczenia oczu obficie przemyć wodą. W razie, gdy podrażnienie oczu nie ustępuje (w ciągu kilku minut), natychmiast udać się do lekarza.

© Obowiązuje wydanie aktualne w danej chwili. Informacje dotyczące zużycia i wykonania są wartościami empirycznymi, które mogą nieco odbiegać od konkretnego przypadku zastosowania. Niniejsza karta produktu określa zakres stosowania produktu i sposób prowadzenia prac. Oprócz podanych zaleceń prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. VG-ORTH Polska gwarantuje jakość wyrobu, natomiast nie ma wpływu na warunki i sposób jego użycia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Zmiany, przedruki wymagają zgody VG-ORTH Polska Sp. z o.o., ul. Promienna 51, 43-603 Jaworzno.

VG-ORTH Polska Sp. z o.o.

ul. Promienna 51,
43-603 Jaworzno
Telefon 032 783 27 90
Telefax 032 783 27 91
multigips@multigips.pl
www.multigips.pl

