


MultiGips^{NL}

Product- en transportgegevens 03.2025 voor gipsblokken van massief gips voor niet dragende scheidingswanden of voorzetwanden.

Conformiteit volgens
NEN EN 12859
BRL 1003
KOMO® IKB 1182



	L70-0.74	LH70-0.74	Z70-1.1	L100-0.74	LH100-0.74
Dichtheid ¹⁾ (kg/m ³)	Type L	Type L	Type Z	Type L	Type L
Kleur	Geelachtig	Blauwachtig	Roodachtig	Geelachtig	Blauwachtig
Gipsblok dikte (mm)	70	70	70	100	100
Gipsblok Lengte (mm)	640	640	450	450	450
Gipsblok hoogte (mm)	500	500	500	500	500
Massadichtheid ²⁾ (kg/dm ³)	0.74	0.74	1.1	0.74	0.74
Verbruik (stuc/m ²)	3,125	3,125	4,444	4,444	4,444
Gewicht ³⁾ (kg/stu)	17,48	17,48	17,85	17,48	17,48
Oppervlaktemassa (kg/m ²)	54,65	54,65	79,31	77,70	77,70
VPE/pallet (stuc/pakket)	17/3	17/3	17/2	12/3	12/3
m ² /pakket	5,440	5,440	3,825	2,700	2,700
m ² /pallet	16,32	16,32	7,65	8,10	8,10
Verzendgewicht ⁴⁾ (kg/m ²)	55,32	55,32	80,49	78,81	78,81
Verzendgewicht ⁴⁾ (kg/pallet)	903	903	616	638	638
Afmetingen pallet (mm)	640 x 1.200	640 x 1.200	520 x 1.200	520 x 1.200	520 x 1.200
Artikelnummering	750	751	752	755	763
GTIN EAN	4003230006169	4003230006176	4003230006183	4003230006190	4003230006206

1) Type L: Lichte volumieke massa $600 \leq \rho < 800$; Type Z: Hoge volumieke massa $1.100 \leq \rho \leq 1.500$

2) Bruto volumieke massa, tolerantie $\pm 5\%$.

3) Gemeten op het moment dat de gipsblokken de fabriek verlaten.

4) Inclusief verpakking met afrondingsverschil, ca.

BESTELADRES

VG-ORTH GmbH & Co. KG
Fabriek Witzenhausen
Telefoon +49 5542 6007-0
Fax +49 5542 6007-19
www.multigips.nl
info@multigips.nl

AFHAALADRES

VG-ORTH GmbH & Co. KG
Fabriek 2 | Belading
Deenser Straße
DE-37627 Stadtoldendorf

